

REJUNTE FLEXIVEL RESINADO

1. DESCRIÇÃO

O **REJUNTE FLEXIVEL RESINADO VILLACOL** é uma argamassa de rejuntamento Tipo II, fabricado de acordo com a ABNT NBR 14992. É um produto resistente a fungos e mofo, de fácil aplicação, excelente aderência e resistência mecânica. Não contém areia em sua composição, oferecendo acabamento diferenciado e cores uniformes.

Código **REJXXX RES1KG** (cada cor é identificada por um código de 3 algarismos, favor consultar departamento comercial).

Código **REJXXX RES5KG** (cada cor é identificada por um código de 3 algarismos, favor consultar departamento comercial).

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicado para o rejuntamento de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIa, BIb ou BIII, pisos e paredes, juntas de 2 a 5mm, em áreas internas e externas de médio e alto tráfego. Indicado para utilização em cozinhas, banheiros, lavanderias e corredores externos.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicado para utilização em tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicado para utilização em câmaras frias, saunas ou piscinas. Para câmaras frias, consultar **REJUNTE ALUMINOSO VILLACOL**. Para saunas e piscinas, consultar **REJUNTE FIX VILLACOL**.

Não indicado para utilização em pastilhas de vidro.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, dolomita e aditivos.

5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Retenção de água	≤ 65 mm	ABNT NBR 14992
Variação dimensional	≤ 2,00 mm/m	ABNT NBR 14992
Resistência à compressão	≥ 10,00 MPa	ABNT NBR 14992
Resistência à tração na flexão	≥ 3,00 MPa	ABNT NBR 14992
Absorção de água por capilaridade aos 300 min	≤ 0,30 g/cm ²	ABNT NBR 14992

Permeabilidade aos 240 min	$\leq 1,0 \text{ cm}^3$	ABNT NBR 14992
----------------------------	-------------------------	----------------

FICHA TÉCNICA

6. CONSUMO MÉDIO (g/m²)

Formato da placa (cm)	Junta 2mm	Junta 3mm	Junta 4mm	Junta 5mm
10x10	500	750	1.000	1.250
20x20	240	360	480	600
30x30	160	240	320	400
40x40	120	180	240	300
50x50	100	150	200	250
60x60	80	120	160	200
70x70	70	105	140	175
80x80	60	90	120	150

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para tráfego de pessoas, 24 horas após aplicação.

Para limpeza cotidiana e utilização de box de banheiro, 14 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

O **REJUNTE FLEXIVEL RESINADO VILLACOL** é fornecido em sacos plásticos de 1 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 07/04/2025.