

ARGAMASSA PORCELANATO 7 EM 1 BRANCA



1. DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL PORCELANATOS 7 EM 1 BRANCA** é uma argamassa colante Tipo AC III, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **7X1BRA-ARG20KG**.

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm.

Indicada para áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego.

Indicada para assentamento de pastilhas até 10x10cm com esmaltes claros em edifícios de até 4 andares.

Indicada para assentamento de pedras ornamentais claras como mármore, granitos e pedra São Tomé.

Indicada para o assentamento em saunas e piscinas, inclusive aquecidas até 40 graus.

Indicada para assentamento de seixo cores claras.

Obrigatória a aplicação com dupla colagem, mesmo em contrapiso.

Piso sobre piso: Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem.

Esse tipo de aplicação exige cuidados especiais. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de formatos acima de 80,5x160cm e 123x123cm.

Não indicada para o assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

4. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.

5. DESEMPENHO

| REQUISITO | CRITÉRIO | MÉTODO ENSAIO |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Tempo em aberto | ≥ 20 min / $\geq 0,5$ MPa | ABNT NBR 14081-3 |
| Cura normal | $\geq 1,0$ MPa | ABNT NBR 14081-4 |
| Cura submersa | $\geq 1,0$ MPa | ABNT NBR 14081-4 |
| Cura em estufa | $\geq 1,0$ MPa | ABNT NBR 14081-4 |

6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5$ kg/m²

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0$ kg/m²

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 24 horas. Liberação tráfego leve de pessoas em 72 horas e tráfego geral em 7 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL PORCELANATOS 7 EM 1 BRANCA** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 11/08/2025.