

1. REJUNTE ACRÍLICO



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O REJUNTE ACRÍLICO EM POTE VILLACOL é uma argamassa de rejuntamento Tipo II, fabricado de acordo com a ABNT NBR 14992. É um produto com base em resinas acrílicas, indicado para rejuntar cerâmicas, porcelanatos, pastilhas e pedras. Apresenta ótima flexibilidade, resistência à umidade e fácil aplicação. Não contém areia em sua composição, oferecendo acabamento diferenciado e cores uniformes.

Código ACRXXX PTA2KG (cada cor é identificada por um código de 3 algarismos, favor consultar departamento comercial para maiores informações).

Código ACRXXX PTA1KG (cada cor é identificada por um código de 3 algarismos, favor consultar departamento comercial para maiores informações).

3. INDICAÇÃO DE USO

O produto é recomendado para o rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas e pastilhas, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, residenciais ou comerciais, em pisos, paredes, fachadas, piscinas e saunas. Sua fórmula altamente aditivada oferece excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade, baixa absorção de água e proteção contra fungos e bolores.

4. **CONTRAINDICAÇÕES** O produto não é recomendado para lareiras, churrasqueiras, câmaras frias e frigoríficos, locais de trânsito intenso de veículos, juntas maiores que 5 mm, revestimentos cerâmicos que não atendam às normas NBR 13816, 13817, 13818 e 15463.

5. PROPRIEDADES TÉCNICAS

- Absorção de água: Baixa.
- Cor: Variada, de acordo com as opções disponíveis.
- Flexibilidade: Boa, adequada para ambientes sujeitos a pequenas movimentações.
- Largura das juntas: 1 a 5 mm.
- Resistência a fungos e bolores: Sim.
- Resistência mecânica: Alta.
- Resistência à umidade: Alta.
- Tempo de secagem ao toque: 30 a 60 minutos.
- Tempo de cura total: 24 a 72 horas, dependendo das condições de temperatura e umidade.
- Temperatura de aplicação: Entre 5°C e 40°C.

6. INSTRUÇÕES DE USO

6.1 PREPARAÇÃO DA BASE

- O contrapiso ou a parede deve ter no mínimo 15 dias de cura.
- O revestimento precisa estar assentado por, no mínimo, 72 horas.
- As juntas devem estar limpas, secas e livres de poeira, óleo ou resíduos.
- O excesso de argamassa deve ser removido
- Proteja os revestimentos que não são esmaltados, antiderrapantes, de acabamento fosco, porosos, com texturas variadas ou metálicos, pois esses tipos podem apresentar dificuldades na remoção do excesso de rejunte logo após a aplicação.

6.2 PREPARO DO PRODUTO

- Coloque o REJUNTE ACRÍLICO VILLACOL em um recipiente limpo.
- A proporção recomendada é de 1 kg rejunte para 290 ml de água potável,
- com uma possível variação de até 5% na quantidade de água, conforme a
- necessidade. Não adicione mais água.
- Adicione água aos poucos, misturando até obter uma pasta homogênea.
- Deixe a mistura repousar por 10 minutos e misture novamente.
- O material preparado deve ser utilizado em até 2 horas.