

ARGAMASSA CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS**1. DESCRIÇÃO**

A argamassa **VILLACOL CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS** é uma argamassa colante Tipo AC II, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1. Código **AC2 INT20KG**.

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contra piso de placas cerâmicas grupo absorção BIIa, BIIb ou BIII, formato até 60x60cm, piso e azulejo, em áreas internas residenciais, em construções térreas e de baixo tráfego.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de porcelanatos e pedras naturais.

Não indicada para assentamento em garagens, corredores externos, quintais e áreas externas no geral.

Não indicada para assentamento de piso sobre piso, mesmo que em áreas internas residenciais.

Não indicada para assentamento em áreas comerciais de alto tráfego, como lojas, restaurantes, shoppings, etc.

Não indicada para assentamento em fachadas externas.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, areia quatzosa e aditivos.

5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	≥ 20 min / ≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-4

6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) ± 4,5 kg/m²

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) ± 8,0 kg/m²

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 72 horas. Liberação para tráfego em 14 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 6 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 29/nov/2021.