

REJUNTE FLEXIVEL RESINADO

1. DESCRIÇÃO

O **REJUNTE FLEXIVEL RESINADO VILLACOL** é uma argamassa de rejuntamento Tipo I, fabricado de acordo com a ABNT NBR 14992. É um produto resistente a fungos e mofos, de fácil aplicação, excelente aderência e resistência mecânica. Não contém areia em sua composição, oferecendo acabamento diferenciado e cores uniformes.

Código **RESXXX REJ1KG** (cada cor é identificada por um código de 3 algarismos, favor consultar departamento comercial).

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicado para o rejuntamento de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Bla, Blb ou BlI, pisos e paredes, juntas de 2 a 5mm, em áreas internas e externas de médio e alto tráfego. Indicado para utilização em cozinhas, banheiros, lavanderias e corredores externos.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicado para utilização em tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicado para utilização em câmaras frias, saunas ou piscinas. Para câmaras frias, consultar **REJUNTE ALUMINOSO VILLACOL**. Para saunas e piscinas, consultar **REJUNTE FIX VILLACOL**.

Não indicado para utilização em pastilhas de vidro.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, dolomita e aditivos.

5. DESEMPENHO

| REQUISITO | CRITÉRIO | MÉTODO ENSAIO |
|---|----------------------------|----------------|
| Retenção de água | $\leq 65 \text{ mm}$ | ABNT NBR 14992 |
| Variação dimensional | $\leq 2,00 \text{ mm/m}$ | ABNT NBR 14992 |
| Resistência à compressão | $\geq 10,00 \text{ MPa}$ | ABNT NBR 14992 |
| Resistência à tração na flexão | $\geq 3,00 \text{ MPa}$ | ABNT NBR 14992 |
| Absorção de água por capilaridade aos 300 min | $\leq 0,30 \text{ g/cm}^2$ | ABNT NBR 14992 |
| Permeabilidade aos 240 min | $\leq 1,0 \text{ cm}^3$ | ABNT NBR 14992 |

6. CONSUMO MÉDIO (g/m²)

| Formato da placa (cm) | Junta 2mm | Junta 3mm | Junta 4mm | Junta 5mm |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10x10 | 500 | 750 | 1.000 | 1.250 |
| 20x20 | 240 | 360 | 480 | 600 |
| 30x30 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 40x40 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 50x50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 60x60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 70x70 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 80x80 | 60 | 90 | 120 | 150 |

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para tráfego de pessoas, 24 horas após aplicação.

Para limpeza cotidiana e utilização de box de banheiro, 14 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O **REJUNTE FLEXIVEL RESINADO VILLACOL** é fornecido em sacos plásticos de 1 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 15/12/2025.