

ARGAMASSA CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS**1. DESCRIÇÃO**

A argamassa **VILLACOL CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS** é uma argamassa colante Tipo AC II, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1. Código **AC2 VAR20KG**.

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contra piso de placas cerâmicas grupo absorção BIIa, BIIb ou BIII, formato até 70x70cm, piso e azulejo, em áreas internas e externas, residências e comerciais, em construções de até dois pavimentos, de baixo e médio tráfego.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de porcelanatos e pedras naturais.

Não indicada para assentamento de piso sobre piso, mesmo que em áreas internas residenciais.

Não indicada para assentamento em fachadas externas.

Não indicada para assentamento em piscinas.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, areia quartzosa e aditivos.

5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	$\geq 20 \text{ min} / \geq 0,5 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4

6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5 \text{ kg/m}^2$

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0 \text{ kg/m}^2$

FICHA TÉCNICA

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 72 horas. Liberação para tráfego em 14 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL CERÂMICAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 07/04/2025.