

## ARGAMASSA PORCELANATO 7 EM 1 - BRANCA

### 1. DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL 7 EM 1 BRANCA** é uma argamassa colante Tipo AC III, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **7X1BRA-ARG20KG**.

### 2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm.

Indicada para áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego.

Indicada para assentamento de pastilhas até 10x10cm com esmaltes claros em edifícios de até 4 andares.

Indicada para assentamento de pedras ornamentais claras como mármore, granito e pedra São Tomé.

Indicada para o assentamento em saunas e piscinas, inclusive aquecidas até 40 graus.

Obrigatória a aplicação com dupla colagem, mesmo em contrapiso.

Piso sobre piso: Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem. Esse tipo de aplicação exige cuidados especiais. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico.

### 3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de formatos acima de 80,5x160cm e 123x123cm.

Não indicada para o assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

## 4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, areia quatzosa e aditivos.

## 5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	$\geq 20$ min / $\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4

## 6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm)  $\pm 4,5$  kg/m<sup>2</sup>

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm)  $\pm 8,0$  kg/m<sup>2</sup>

## 7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 24 horas. Liberação tráfego leve de pessoas em 72 horas e tráfego geral em 7 dias.

## 8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 05/05/2025.