

ARGAMASSA PORCELANATO ÁREAS INTERNAS**1. DESCRIÇÃO**

A argamassa **VILLACOL PORCELANATO ÁREAS INTERNAS** é uma argamassa colante Tipo AC II, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1. Código **AC2 PAI20KG**.

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, BIIa, BIIb ou BIII, formato até 80x80cm ou 60x120cm, piso e azulejo, em áreas internas, residências e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e médio tráfego.

Para assentamento de formatos acima de 30x30cm, deverá ser feita a dupla colagem – aplicação de argamassa no contrapiso e no verso da placa cerâmica.

Para assentamento de porcelanato técnico não esmaltado, consultar o fabricante se necessário utilização de argamassa branca.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicada para assentamento em piscinas, câmaras frias ou saunas.

Não indicada para assentamento de formatos superiores a 80x80.

Não indicada para assentamento piso sobre piso.

Não indicada para o assentamento em fachadas externas.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, areia e aditivos.

5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	≥ 20 min / ≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-4

6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5 \text{ kg/m}^2$

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0 \text{ kg/m}^2$

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 72 horas. Liberação para tráfego em 14 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL PORCELANATO ÁREAS INTERNAS** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 6 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 31/jan/2023.