

ARGAMASSA PORCENALATOS 3 EM 1 CINZA



DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL 3 EM 1 CINZA** é uma argamassa colante Tipo AC II, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **3X1CZA - ARGCZA**.

1. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII, formato até 94x94cm ou 62x123cm.

Indicada para áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego.

Piso sobre piso:

Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII formato até 94x94cm ou 62x123cm, piso e parede em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem.

Esse tipo de aplicação exige cuidados especiais.

2. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de formatos acima de 94x94cm ou 62x123cm. Para essa aplicação recomenda-se o uso da argamassa 7 EM 1 CINZA VILLACOL.

Não indicada para assentamento em frigoríficos e câmaras frias.

Não indicada para o assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicada para assentamento de pedras ornamentais claras como mármore, granitos e pedra São Tomé. Para essa aplicação recomenda-se o uso da argamassa 7 EM 1 BRANCA VILLACOL.

Não indicada para assentamento em piscinas e saunas. Para essa aplicação recomenda-se o uso da argamassa 7 EM 1 CINZA VILLACOL.

Não indicada para assentamento de pastilhas em fachadas externas. Para essa aplicação recomenda-se o uso da argamassa 7 EM 1 CINZA VILLACOL (esmaltes escuros) ou 7 EM 1 BRANCA VILLACOL (esmaltes claros).

3. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.

4. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	≥ 20 min / $\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4

5. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5$ kg/m²

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0$ kg/m²

6. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 24 horas. Liberação para tráfego em 7 dias.

7. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **PORCENALATOS 3 EM 1 CINZA VILLACOL** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 11/08/2025.