

ARGAMASSA SUPER RÁPIDA

1. DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL SUPER RÁPIDA** é uma argamassa colante Tipo AC III, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **SPRCZA - ARG20KG**.

2. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII, formatos até 123x123cm ou 80,5x160cm.

Indicada para áreas internas e externas, em ambientes comerciais e residenciais de baixo, médio e alto tráfego.

Ideal para construções com múltiplos pavimentos de baixo, médio ou alto tráfego de pedestres.

Obrigatória a aplicação com dupla colagem, mesmo em contrapiso.

Piso sobre piso: Indicada para assentamento de piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção BIa, BIb, BIIa, BIIb ou BIII formatos até 123x123cm ou 80,5x160cm, somente para piso (assentamento horizontal) em áreas internas e externas de médio tráfego com uso de dupla colagem.

Esse tipo de aplicação exige cuidados especiais. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico.

3. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de formatos acima de 80,5x160cm e 123x123cm.

Não indicada para o assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicada para assentamento em pedras naturais. Para essa aplicação, recomenda-se o uso da argamassa 7 em 1 Branca Villacol.

Não indicada para câmaras frias e saunas.

Não indicada para assentamento de pastilhas, placas cerâmicas em fachadas externas e piscinas.

4. COMPOSIÇÃO

Produto composto por cimento Portland, areia quatzosa e aditivos.

5. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	≥ 20 min / $\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	$\geq 1,0$ MPa	ABNT NBR 14081-4

6. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5$ kg/m²

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0$ kg/m²

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 12 horas. Liberação tráfego leve de pessoas em 24 horas e tráfego geral em 7 dias.

8. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 05/05/2025.