

ARGAMASSA PORCELANATOS 7 EM 1 CINZA



DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL 7 EM 1 CINZA** é uma argamassa colante Tipo AC III, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **7X1CZA - ARGCZA**.

1. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, assentamento horizontal (piso), em áreas internas e externas, residenciais e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego. Para assentamento vertical (parede), indicada para áreas internas;

Indicada para o assentamento piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, formato até 80,5x160cm ou 123x123cm, piso e parede em áreas internas;

Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações com mais de 4 pavimentos; (para pastilhas com esmaltes claro, utilizar a **ARGAMASSA 7 EM 1 BRANCA VILLACOL**);

Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como pedra São Tomé ou granitos escuros (para pedras claras, como mármore e granitos claros, utilizar a **ARGAMASSA 7 EM 1 BRANCA VILLACOL**);

Indicada para assentamento em piscinas frias/aquecidas ou saunas. Necessário utilização de rejunte impermeável para que a água seja estancada e não penetre na argamassa e alvenaria da piscina.

Indicada para assentamento de seixo cores escuras (para seixo cores claras, utilizar a **ARGAMASSA 7 EM 1 BRANCA VILLACOL**).

2. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicada para assentamento em formatos superiores a 123x123cm ou 80,5x160cm.

Não indica para frigoríficos e câmaras frias.

3. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.

4. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	$\geq 20 \text{ min} / \geq 0,5 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	ABNT NBR 14081-4

5. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) $\pm 4,5 \text{ kg/m}^2$

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) $\pm 8,0 \text{ kg/m}^2$

6. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 24 horas. Liberação para tráfego em 7 dias.

7. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **PORCENALATOS 7 EM 1 CINZA VILLACOL** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 11/08/2025.