

## ARGAMASSA PORCELANATOS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS



### DESCRIÇÃO

A argamassa **VILLACOL PORCELANATOS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS** é uma argamassa colante Tipo AC III, fabricada de acordo com a ABNT NBR 14081-1.

Código **AC3 TEC20KG**.

### 1. INDICAÇÃO AO USO

Indicada para o assentamento em contrapiso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, Blb, Blla, Bllb ou Blll, formato até 123x123cm ou 80,5x160cm, assentamento horizontal (piso), em áreas internas e externas, residenciais e comerciais, em construções com múltiplos pavimentos, de baixo e alto tráfego. Para assentamento vertical (parede), indicada para áreas internas;

Indicada para o assentamento piso sobre piso de porcelanatos esmaltados e placas cerâmicas grupo absorção Bla, formato até 80,5x160cm ou 123x123cm, em áreas internas e externas;

Indicada para o assentamento de pastilhas 5x5cm e 10x10cm e em fachadas externas, com esmalte escuro, para edificações com mais de 4 pavimentos; (para pastilhas com esmaltes claro, utilizar a **7 EM 1 BRANCA VILLACOL**);

Indicada para o assentamento de pedras ornamentais escuras, como pedra São Tomé ou granitos escuros (para pedras claras, como mármore e granitos claros, utilizar a **7 EM 1 BRANCA VILLACOL**);

Indicada para assentamento em piscinas frias/aquecidas ou saunas. Necessário utilização de rejunte impermeável para que a água seja estancada e não penetre na argamassa e alvenaria da piscina.

## 2. NÃO INDICADO PARA

Não indicada para assentamento de tijolos refratários em churrasqueiras.

Não indicada para assentamento em formatos superiores a 123x123cm ou 80,5x160cm.

Não indica para frigoríficos e câmaras frias.

## 3. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.

## 4. DESEMPENHO

REQUISITO	CRITÉRIO	MÉTODO ENSAIO
Tempo em aberto	≥ 20 min / ≥ 0,5 MPa	ABNT NBR 14081-3
Cura normal	≥ 1,0 MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura submersa	≥ 1,0 MPa	ABNT NBR 14081-4
Cura em estufa	≥ 1,0 MPa	ABNT NBR 14081-4

## 5. CONSUMO

Camada simples (placas até 30x30 cm) ± 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Dupla colagem (placas maiores do que 30x30 cm) ± 8,0 kg/m<sup>2</sup>

## 6. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Para iniciar rejuntamento, aguardar 72 horas. Liberação para tráfego em 14 dias.

## 7. EMBALAGEM E ARMAZANAMENTO

A argamassa **VILLACOL PROCELANATOS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS** é fornecida em sacos plásticos de 20 kg. O produto deve ser mantido em local seco, arejado e elevado do solo sobre estrado ou palete para evitar umidade. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação (verificar na embalagem do produto).

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico.

Documento atualizado em 28/07/25.